

INFINIDENT

SOLUTIONS



TI milled (Grade 4)

Restaurationen aus Reintitan (Grade 4)

WAK (20 – 600 °C)*

$9,7 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$

VICKERS*

> 200 HV

Ti milled (Grade 4)



Best.-Nr. 001-1802DE

INDIKATIONEN

- + Kronen- und Brückengerüste im Front- und Seitenzahnbereich (mit bis zu 16 Gliedern)
- + Vollanatomie uneingeschränkt möglich
- + Primärteleskope

VORTEILE

- + Perfekte Biokompatibilität und Korrosionsbeständigkeit
- + Exzellenter Haftverbund mit Titankeramiken

HINWEISE

Optimale ästhetische Ergebnisse erzielen Sie durch eine Verblendung mit einer für Titan geeigneten Verblendkeramik. Bitte beachten Sie die Verarbeitungsanleitung des jeweiligen Herstellers.

ZUSAMMENSETZUNG*

Ti		>99,0 %
Andere		<1,0 %

* Typische Werkstoff-Eigenschaften.
Es gelten die veröffentlichten Angaben des jeweiligen Materialherstellers.