

INFINIDENT

SOLUTIONS



TP temp

La soluzione per i restauri provvisori

RESISTENZA ALLA FLESSIONE*

> 90 MPa

TP temp



numero d'ordine 001-1804IT

INDICAZIONI

Strutture per corone e ponti nei settori anteriori e posteriori fino a 16 elementi. Per restauri provvisori fino a 10 mesi di utilizzo.

VANTAGGI DEL MATERIALE

- + Durezza estremamente elevata e valori di resistenza alla rottura
- + Possibilità di colorazioni particolarmente estetiche e naturali
- + Nessun contenuto di monomero residuo

RIFERIMENTI

Ulteriore elaborazione con tutti i materiali di rivestimento comuni per le strutture in PMMA. Si prega di osservare le istruzioni di lavorazione del rispettivo produttore.

COMPOSITION*

PMMA (Polymethylmethacrylat)		100.0 %
---------------------------------	--	---------

* Caratteristiche tipiche del materiale.
Si applicano le informazioni pubblicate del rispettivo produttore di materiali.